

# ISOLAC-BT

## Lac de bitum

### Proprietăți

Lac de bitum hidroizolant, cu solvenți, cu aderență excepțională la orice suprafață.

### Domenii de aplicare

Este utilizat ca primer pentru membrane bituminoase, ca barieră de vapori și pentru protejarea suprafețelor din beton împotriva umidității, precum și a suprafețelor metalice împotriva umezelii (pentru a împiedica ruginirea).

### Caracteristici tehnice

Culoare	negru
Densitate relativă la 15°C:	0,89-0,91 g/cm <sup>3</sup>
Greutate Specifică:	0,97 kg/lit
Punct de ardere:	40°C min
Vâscozitate BROOKFIELD la 25°C:	130-170 cps
Reziduu de Distilare:	55-60%
Punctul de înmuiere al reziduuului de distilare:	≥ 85°C
Indice de penetrare la 25°C al reziduuului solid:	20-30 dmm

Măsurătorile de mai sus s-au efectuat în conformitate cu standardul ASTM D-41.

Curățarea uneltelor:

Uneltele se curăță temeinic, imediat după utilizare cu benzină sau diluant.

### Mod de utilizare

Suprafața care urmează a fi hidroizolată - protejată trebuie să fie bine uscată și curată. Înainte de utilizare, amestecăm bine conținutul.

Lacul de bitum ISOLAC-BT se aplică ușor cu trafaletul sau pensula, în 1-3 straturi.

Membrana bituminoasă poate fi aplicată a doua zi, cu condiția ca ISOLAC-BT să se fi uscat complet.

### Consum

- Pentru suprafețe metalice: 100-150 g/m<sup>2</sup>/strat.
- Pentru suprafețe de beton: 250-300 g/m<sup>2</sup>/strat.

### Ambalaj

Recipiente de 5 kg și 17 kg.

### Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în recipiente închise, în spații răcoase, ferite de umezeală, îngheț și departe de surse de aprindere.

### Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBS, este de 750 g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat ISOLAC-BT are un conținut maxim 750 g/l COV.

### ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro