

Fișă Tehnică

# MULTIFILL-ELASTIC

## Mastic elastic color pentru rostuirea plăcilor

### Proprietăți

Mastic elastic color, monocomponent, indicat pentru rostuirea plăcilor. Are o elasticitate mare, aderență perfectă la suport și rezistență la umezeală, la variațiile de temperatură (de la -40°C până la +150°C), ca și la influența condițiilor atmosferice.

Adecvat pentru rosturi cu lățimea de 3-40 mm.

### Domenii de aplicare

Este utilizat pentru rostuirea plăcilor de faianță și gresie de orice tip, pe suprafețe diverse și în special acolo unde cerințele de elasticitate sunt sunt deosebit de ridicate (de ex. Rosturi de dilatare etc.). În cazul aplicării pe pietre naturale sau artificiale, cum ar fi marmura și granit, vă rugăm să contactați Departamentul de Asistență Tehnică al ISOMAT.

Adecvat pentru spații interioare sau exterioare.

### Caracteristici Tehnice

Bază:	rășini polimerice
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +40°C
Formarea membranei superficiale:	după 10-20 min
Viteza de maturare:	2-3 mm/zi
Coeficient de elasticitate: (ISO 8339)	0,60 N/mm <sup>2</sup>
Deformabilitatea funcțională:	± 25%
Capacitatea de revenire:	circa 90%
Duritatea conform SHORE A:	25

### Culori

MULTIFILL-ELASTIC este disponibil în următoarele culori din lista cromoatică MULTIFILL: White (No 01), Grey (No 03), Light Grey (No 05), Dark Grey (No 10), Bahama Beige (No 06), Anemone (No 17), Caramel (No 21), Black (No 02), Brown (No 08), Light Brown (No 09), Grey Blue (No 46).

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Rostul trebuie să fie uscat și curățat de praf, materiale friabile, uleiuri, etc.

Pentru evitarea murdăririi nedorite a marginilor rosturilor, se recomandă montarea unei benzi de hârtie autocolantă de-a lungul acestora.

#### 2. Aplicarea

Se așează flaconul în pistolul special și se taie duza oblic, în așa fel încât să nu pătrundă, dar să calce pe laturile rostului.

Chitul se aplică conducând flaconul în unghi de 45° față de axul rostului.

Cât timp materialul este încă proaspăt, se stropește ușor suprafața cu apă și apoi se nivelează cu degetul.

Banda protectoare de hârtie se scoate imediat după terminarea aplicării.

### Consum

Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 11,2 m de rost.

### Ambalaj

Flacon de 280 ml.

### Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în spații uscate, ferite de îngheț.

### Observații

- Chitul MULTIFILL-ELASTIC va fi controlat înaintea aplicării pe materiale care pot exsuda uleiuri (de exemplu, marmură, granit).
- Nu este recomandat pentru rosturi aflate permanent sub apă (de exemplu bazine, piscine).

### S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415  
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro