

BLOCK PRIMER

Grund acrilic pe bază de apă – izolator pentru poluanți

Proprietăți

Grund acrilic pe bază de apă, de culoare albă. Prezintă aderență puternică, putere de acoperire ridicată și izolează poluanții hidrosolubili existenți în suport, pentru ca aceștia să nu apară în vopseaua finală.

Nu are miros și este prietenos cu mediul și cu utilizatorul, fapt pentru care este indicat pentru utilizare în spații interioare locuibile.

Domenii de aplicare

Este indicat pentru utilizare pe suprafețe interioare sau exterioare care urmează a fi acoperite cu vopsele plastice sau acrilice și care sunt afectate de poluanți, precum fum, nicotină, gaze de eșapament, urme de markeri, de creion etc. Împiedică apariția poluanților hidrosolubili în vopseaua finală.

Caracteristici tehnice

Culoare:	alb
Densitate:	1,40 kg/lit
pH:	8,5
Aderență:	>2,5 N/mm ²
Timp de uscare:	1 oră, la atingere
Timp pentru reluarea vopsirii:	2,5 ore

Curățarea uneltelor:

Îndepărtați cât mai mult material de pe unelte înainte de a le curăța. Curățați unelte, imediat după utilizare, cu apă și detergent.

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf etc.

Eventualele imperfecțiuni trebuie remediate.

2. Aplicarea

BLOCK PRIMER se aplică într-un strat sau două, în funcție de cât de murdară este suprafața. Poate fi diluat cu până la 10% apă curată, dar în cazurile unor poluanți intensi se recomandă să se aplice nediluat.

Vopsirea poate fi reluată după 2,5 ore, dar se recomandă ca aplicarea vopselei plastice sau acrilice (pe bază de apă) să se efectueze după 24 de ore, pentru o mai bună eficiență în privința izolării poluanților. Se aplică cu trafaletul, cu pensula sau cu pistolul de vopsit.

Consum

Circa 11-16 m²/lit per strat, în funcție de absorbanta suprafeței și de gradul de diluare a materialului.

Ambalaj

Recipiente de 0,75 și 3 litri.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C până la 35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Observație

Temperatura pe timpul aplicării și uscării grundului trebuie să fie între +10°C și +35°C.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse h, tip MA este de 30g/l (2010) pentru produsele gata preparate.

Produsul BLOCK PRIMER gata preparat are conținutul maxim de COV <30 g/l.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net